

# Produkteübersicht

Um Ihnen eine bessere Übersicht über unser reichhaltiges Sortiment von Deckputzen und Grundierungen geben zu können, haben wir die nachfolgende Tabelle erstellt. Neben den Produktebezeichnungen, können Sie auch die Verbrauchswerte der

Polymergebundener Innenputz		0.4 mm	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Kunststoffputz		Verbrauch kg/m <sup>2</sup>					
Vorstrich TW		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Vorstrich TWw		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
PI	Kretzliputz	1.5 - 2.5	1.8 - 2.2	2.3 - 2.6	2.5 - 2.9	***	***
PIV	Vollabrieb	***	1.9 - 2.3	2.4 - 2.8	2.9 - 3.2	***	***
PIV-Light	Vollabrieb	***	1.5 - 1.9	2.1 - 2.4	2.5 - 2.8	***	***
STYRO	EPS-Spritzputz	***	1.0 - 1.5	1.0 - 1.5	***	***	***
Kalkgebundener Innenputz		0.4 mm	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Mineralputz		Verbrauch kg/m <sup>2</sup>					
Vorstrich TW		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Vorstrich TWw		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
KI	Rusticputz	1.4 - 2.4	***	***	***	***	***
KIV	Vollabrieb	***	1.8 - 2.2	2.3 - 2.7	***	***	***
Polymergeb. Aussenputz		0.4 mm	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Kunststoffputz		Verbrauch kg/m <sup>2</sup>					
Vorstrich TW		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Vorstrich TWw		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
PA	Kretzliputz	1.5 - 2.5	1.8 - 2.2	2.3 - 2.7	2.8 - 3.1	3.5 - 4.1	5.1 - 5.6
PAV	Vollabrieb	***	1.9 - 2.3	2.4 - 2.8	2.9 - 3.2	3.6 - 4.2	5.2 - 5.7
Siliconharzputz Aussen		0.4 mm	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Mineralputz		Verbrauch kg/m <sup>2</sup>					
Vorstrich SCW		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
SCA	Kretzliputz	1.5 - 2.5	1.8 - 2.2	2.3 - 2.7	2.8 - 3.1	3.5 - 4.1	5.1 - 5.6
SCAV	Vollabrieb	***	1.9 - 2.3	2.4 - 2.8	2.9 - 3.2	3.6 - 4.2	5.2 - 5.7
Siliconputz Aussen		0.4 mm	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Mineralputz		Verbrauch kg/m <sup>2</sup>					
Vorstrich SCW		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
CA	Kretzliputz	1.5 - 2.5	1.8 - 2.2	2.3 - 2.7	2.8 - 3.1	3.5 - 4.1	5.1 - 5.6
CAV	Vollabrieb	***	1.9 - 2.3	2.4 - 2.8	2.9 - 3.2	3.6 - 4.2	5.2 - 5.7
Tiefengrund lösungsmittelhaltig	Beschreibung						Verbrauch
TG	lösungsmittelhaltiger Tiefengrund zum Verfestigen von losen, mürben, und sandenden Untergründen						0.20 kg/m <sup>2</sup>
Tiefengrund wasserlöslich	Beschreibung						Verbrauch
TGW	wasserverdünnbarer Tiefengrund zum Verfestigen von losen, mürben, und sandenden Untergründen						0.20 kg/m <sup>2</sup>
Isoliergrund lösungsmittelhaltig	Beschreibung						Verbrauch
IG	lösungsmittelhaltiger Isoliergrund zum Isolieren von Nikotin, Russ, Oel, Teer Fett, Rost, Wasserflecken, Gerbstoffe etc.						0.25 kg/m <sup>2</sup>
Isoliergrund wasserlöslich	Beschreibung						Verbrauch
IGW	wasserverdünnbarer, feinkörniger Isoliergrund zum Isolieren von Wasserflecken, Nikotin, Russ, Teer, Fett, Filzstifte etc.						0.25 kg/m <sup>2</sup>